

Technický list

Parofol

Polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou

Vlastnost		Hodnota
Materiál a jemnost	osnova	890 dtex PE pásek čirý
		UV stabilizovaný
	útek	770 dtex PE pásek čirý nebo barevný
		UV stabilizovaný
Dostava na 1 cm	osnova	$1 \times 2 \pm 0,2$
	útek	$1 \pm 0,3$
Vazba		Perlinka
Úprava		jednostranné kaširování stab. $1 \times 40 \text{ g/m}^2$
Plošná hmotnost		$70 \pm 10\%$
Rozměr		$1,5 \times 50 \text{ m}$
Min. pevnost v tahu	osnova	200
	útek	100
Tloušťka		$0,35 \text{ mm} \pm 20\%$
Reakce na oheň		F
Záruka		24 měsíců