

Technický list

WPC plotovka Guttafence

Plotovky Guttafence z umělého dřeva – WPC (Wood Plastic Composite) - kombinace zdravotně nezávadného termoplastického polypropylenu a dřevěných pilin (60% přírodní dřevěná vlákna + 40% polypropylen). Vyrobeno tzv. extrudací, kdy jsou komponenty vytlačovány vysokým tlakem s vysokou teplotou.



Upozornění: WPC plotovky nejsou stálobarevné. Po několika týdnech na slunci mohou plotovky změnit odstín (vyblednou). Poté se již barva nemění.

- Roztažnost 2-3 mm/bm (umožnění dilatace vyvrtáním větších otvorů, nebo vhodným úchytem plotového pole).
- Nutnost předvrtávání otvorů pro spojovací materiál.
- Uchycení (opora) u vodorovných plotovek v délce 100 cm (u širokých 130 cm).
- Mohou vznikat drobné rozdíly odstínů u jednotlivých výrobních šarží.
- Bezúdržbové
- U dřevoplastových materiálů dochází především v prvních 3-6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Následně se již barva stabilizuje a dále nemění.

POVRCH PLOTOVKY	broušený
PROFIL KONCE	rovný, oblý
ROZMĚR	71 x 11 mm
DÉLKA	1000 mm; 1500 mm; 1800 mm
HMOTNOST	1,2 kg; 1,8 kg; 2,4 kg
BARVA	tmavě hnědá
ODSTÍN	oboustranný dřevodekor
DÉLKA NA MÍRU	-
REAKCE NA OHEŇ	F1 dle ČSN EN-13 501-1+A1
SLOŽENÍ	60% dřevo, 40 % PP
ZÁRUKA	24 měsíců

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA MONTÁŽE:

- Předvrtávání otvorů pro šrouby
- Umožnění dilatace vyvrtáním větších otvorů, nebo vhodným úchytem plotového pole
- Uchycení plotovek v předepsaných, maximálně doporučených délkách
- Použití doporučeného spojovacího materiálu
- Ošetření řezných ploch doporučeným ochranným prostředkem