

Technický list 05.10 Pistolová pěna

Výrobek	Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmyslu. Hnací plyn neobsahuje freony - bez F.C.K.W.		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní;<input checked="" type="checkbox"/> Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety;<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace.<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.		
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Montáže dřevěných a PVC okenních rámů a dveřních zárubní;- Vyplňování montážních prostorů mezi panely, zateplování koupelnových van;- Lepení parapetů, vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrz stěny a podlahy;- Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty);		
Balení Barva	Pistolová dóza: 750 ml; Žlutá		
Technické údaje			
Základ	-	polyuretan	(4,4 difenylmetandiisokyanát)
Hustota	kg/m ³	≈ 25	(dle ISO 7390)
Izolační hodnota	mW/m.K	30-35	(dle DIN 52612)
Součinitel tepelné vodivosti λ	W/mK	0,0335	(dle ČSN 72 7012-2)
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	(po vytvrzení)
Teplota dózy pro aplikaci	°C	nad +5	(optimální +10 až +20)
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	(optimální +15 až +20)
Doba vytvoření nelepivé slupky	min.	8 - 12	(v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)
Rezatelnost	min.	40 - 50	(při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Vydatnost	litry	50 - 55	(při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Rozměrová stabilita	%	-5%<DS< 0%	
Přídržnost k polystyrenu	MPa	> 0,1	(při zkoušce došlo ke 100% porušení v EPS 70F)
Odolnost vůči UV záření	-	nevyhovující	(nutno povrchově upravit – omítka, lišty, nátěr)
Třída reakce na oheň	-	F	Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1
Skladovatelnost	měsíce	18	(Dnem dolů !!! Při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	40	
Omezení	Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námraz.		

Technický list 05.10 **Pistolová pěna**

Ošetření (příprava) podkladu	Podklady doporučujeme navlhčit rozprašovačem s vodou.
Pokyny	Před aplikací dózu řádně protřepat min. 30x. Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca z $\frac{1}{2}$ až z $\frac{1}{3}$. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Povrchovou úpravu (natírání, omítání) nejdříve 24 hod po aplikaci.
Upozornění	Nevytvřenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísňení papírem nebo fólií.
	Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (děšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.
Čištění	Materiál: Nevytvřenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 05.10».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 22.10.2012 Vyhotovenou dne: 31.05.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.